



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

MASSA DE REGULARIZAÇÃO FLUIDA - CONTRAPISO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A **massa de regularização fluida - contrapiso** da PROLAR é uma massa industrializada feita com matérias primas selecionadas e rigorosamente controladas, é uma massa de alta fluidez que proporciona um acabamento liso de alta resistência e aderência, utilizada em pisos irregulares para nivelar e preparar a base.

INDICAÇÕES DE USO:

Áreas internas e externas;
Contrapisos;
Para locais com tráfego pesado de pessoas;
Garagens comerciais;
Aplicações até 30 mm de espessura;
Liberação entre 48 a 72 horas desde que o ambiente esteja arejado e com boa circulação de ar;
Regularização e cobrimento de cabos térmicos destinados a piso vinílicos

NÃO INDICADO PARA:

Revestimento de pisos inclinados;
Revestimento de paredes;
Aplicação sobre tintas, madeiras, metais, sobre pisos vinílicos, pedras naturais, ardósia, São Tomé, laminados, pastilhas ou qualquer outro tipo de revestimento;
Aplicações com espessura maior que 30 mm;
Áreas úmidas;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

A base deve estar limpa, curada há no mínimo 14 dias, isenta de pó, óleos, tintas ou quaisquer outras substâncias que possam impedir a aderência da **massa de regularização fluida - contrapiso**;
Pisos fracos ou farelentos devem ser tratados previamente antes da aplicação, para isso você pode estar usando o **endurecedor de superfície** Prolar, depois verifique se a base está firme e não apresenta som oco, caso apresente, faça o tratamento prévio;
Trincas e fissuras existentes devem ser tratadas e estarem estabilizadas, pois podem reaparecer na superfície da **massa de regularização fluida - contrapiso**;
Verifique se há presença de umidade ou possibilidade de umidade futuras, caso tenha, faça a impermeabilização completa da base, para isso você pode estar utilizando os produtos da linha de **impermeabilizantes** da PROLAR.
Aplicar duas demãos ou mais de **primer contrapiso** da PROLAR sobre o contrapiso, (verificar ficha técnica do produto);
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com a **massa de regularização fluida - contrapiso**;
Coloque uma tira de polietileno ou fita de vedação entre a parede e o piso para formar uma junta e evitar trincas, respeitar todas as juntas de dilatação existentes e criar juntas de fracionamento pelo menos a cada 20m² ou conforme o projeto da obra;



PREPARO DO PRODUTO:

Prepare a **massa de regularização fluida - contrapiso** em um recipiente cilíndrico totalmente limpo e estanque;

Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem a quantidade de água limpa indicada junto a data de fabricação podendo variar no máximo 5% +/-;

Misture bem, todo material de um saco, adicionando a **massa de regularização fluida - contrapiso** aos poucos na água até obter uma massa homogênea sem grumos e com consistência constante;

A mistura deve ser feita de forma mecânica, com hélice acoplada à furadeira ou misturador de alta rotação agite a massa no mínimo 2 minutos;

Faça a mistura rápida da **massa de regularização fluida - contrapiso** de forma que o aplicador não fique sem por mais de 5 minutos para evitar emendas entre as aplicações;

Após a mistura despeje a **massa de regularização fluida - contrapiso** no piso, caso a mistura fique parada por mais de 5 minutos, misture novamente antes de espalhar, e não re-adicione água ou qualquer outro produto;

APLICAÇÃO:

Para melhor rendimento e qualidade da aplicação, utilize ferramentas especiais como: rodo dentado para autonivelante com regulagem de altura, e sapato de prego e um batedor elétrico;

Despeje a **massa de regularização fluida - contrapiso** no piso e espalhe com o rodo dentado na espessura de no máximo 30mm, para melhor nivelamento e acabamento, aplique o rolo fura bolhas imediatamente após a aplicação com o rodo;

Pequenas correções podem ser feitas com uma das massas da linha PROLAR **massa de preparação e regularização**;

Nota: para evitar emendas ou ressaltos recomendamos colocar a massa de regularização fluida - contrapiso uns 10 cm sobre a aplicação já feita no chão;

IMPORTANTE:

Antes da instalação dos pisos, faça uma inspeção completa na aplicação para verificar a resistência e a aderência da **massa de regularização fluida - contrapiso** na base, inspecionando se existe som oco ao bater em toda a superfície;

Caso haja alguma patologia, ou trincas não instale os pisos e consulte o suporte técnico da PROLAR;

Recomendamos que seja feita uma medição da umidade antes da instalação dos pisos vinílicos;

A umidade deve ser inferior a **2,5%** conforme NBR 14917;

Tráfego normal de pessoas deve ser liberado após 72 horas da aplicação;

Para secagem mais rápida da **massa de regularização fluida - contrapiso** manter o ambiente arejado e ventilado;

Proteja a aplicação do sol, chuva ou vento;

Em caso de pinturas, utilize tintas específicas para pisos e de alta resistência, obedecendo todas as instruções do fabricante da tinta e aguarde no mínimo 14 dias para início da pintura;

Não deixar a aplicação diretamente exposta;

Não utilize a **massa de regularização fluida - contrapiso** se a temperatura ambiente não estiver entre 5°C e 40°C e da superfície entre 5°C e 25°C;

Utilize equipamentos de proteção individual - EPI's como máscaras, luvas, sapatão e óculos de proteção;

Ao contato com os olhos ou irritação com a pele, lave abundantemente com água corrente;

Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente um médico em posse da embalagem do produto;



DADOS TÉCNICOS

Composição: Cimento Portland, Agregados Minerais Beneficiados, Aditivos e Polímeros Especiais;

Consumo aproximado: 20 kg / m² por cm de espessura;

Aderência:

Compressão: ≥ 50 MPa aos 28 dias; ABNT NBR 5739 - 2007;

Tempo de utilização: até 15 minutos após a mistura;

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem;

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada.

Embalagem: Embalagens Plásticas de 20 kg;