



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

PRIMER MULTIUSO CONTRAPISO / CERÂMICAS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O primer **multiuso contrapiso/cerâmicas** da PROLAR é um produto composto por resinas acrílicas e aditivos especiais disperso em água, possui alto desempenho para promover aderência em substratos de alta absorção, evita o surgimento de bolhas na superfície e atua como ponte de ancoragem entre a base e o Autonivelante.

INDICAÇÕES DE USO:

Contrapisos;
Cerâmicas;
Porcelanatos;
Pedras Naturais;

NÃO INDICADO PARA:

Uso em bases pintadas;
Uso como impermeabilizante;
Uso como endurecedor de superfície;
Uso em madeiras e metais;
Uso sobre qualquer produto que seja a base de epóxi;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

A base de contrapiso ou de cerâmicas e porcelanatos, deve estar limpa, seca, isenta de graxa pó óleos, tintas ou qualquer tipo de resíduo (gesso, massa corrida, massa pva, massa acrílica entre outros) que possa prejudicar a aderência do primer **multiuso contrapiso/cerâmicas**;

Contrapisos fracos ou farelentos devem ser tratados e estabilizados antes da aplicação do primer **multiuso contrapiso/cerâmicas**;

Bases com presença de umidade devem ser devidamente tratadas e estabilizadas antes a aplicação do primer **multiuso contrapiso/cerâmicas**;

Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com primer **multiuso contrapiso cerâmicas**;

OBS: recomenda-se contratar uma equipe especializada para efetuar aplicação do primer multiuso contrapiso/cerâmicas da PROLAR;



PREPARO DO PRODUTO:

O primer **multiuso contrapiso/cerâmicas da PROLAR** já vem pronto para uso;

APLICAÇÃO:

Agite bem o primer **multiuso contrapiso/ cerâmica** da PROLAR antes de efetuar a aplicação;
Aplique o primer **multiuso contrapiso/ cerâmica** da PROLAR com rolo de lã, brocha ou trincha;
Em contrapiso de alta absorção, para a primeira demão faça a diluição de 1/1 e a segunda utilize o primer **multiuso contrapiso/ cerâmica** puro sem diluir;
Para contrapiso com absorção normal dilua o primer **multiuso contrapiso/cerâmicas** na dosagem de 1/1 e aplique duas demãos;
Para aplicação sobre cerâmicas pedras naturais ou porcelanatos utilizar uma demão do primer **multiuso contrapiso/ cerâmica** puro sem diluir, caso necessite faça uma segunda demão;

NOTA: após a aplicação da primeira demão do primer esperar 60 minutos antes de realizar a segunda demão, depois da segunda demão feita espere mais 2 horas e faça o teste de absorção, jogando um pouco de água limpa em pontos diferentes a fim de verificar se a base absorveu a água, se sim aplique uma terceira demão do primer ou até que a base esteja totalmente isolada;

IMPORTANTE:

A cura final do primer **multiuso contrapiso/cerâmicas** se dará entre 2 a 6 horas ou mais, dependendo das condições climáticas do local, após a secagem do primer realizar a aplicação do autonivelante PROLAR em até 24 horas;
Mantenha o primer **multiuso contrapiso/cerâmicas** em sua embalagem original e fechada após o uso;
Não reutilize a embalagem;
Use sempre mão de obra qualificada e com supervisão de um técnico;
Utilize equipamentos de proteção individual - EPI's, como máscaras, luvas, sapato e óculos de proteção;
Em contato com olhos ou irritação com a pele, lave o local abundantemente com água corrente;
Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente um médico em posse da Embalagem do produto;

DADOS TÉCNICOS

Composição: Resinas Especiais, Espessantes, Antiespumantes e Água;

Consumo por litro: $\pm 6 \text{ m}^2$ por demão de aplicação;

Cor: Branco Leitoso;

Aspecto Físico: Líquido;

Validade: 12 meses, na embalagem original e fechada;

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada;

Embalagem: Galão de 5 e 18 litros;