



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

PRÓ FAST

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A massa de Preparação e regularização rápida **pró fast** da **PROLAR** é uma massa cimentícia industrializada, feita com matérias primas selecionadas e rigorosamente controladas, sua fórmula é exclusiva e não contém areia em sua composição, de alto rendimento em espessuras finas, misturado somente com água, a massa se torna uma massa de textura cremosa, e de fácil aplicação que permite corrigir imperfeições da base com mais facilidade que as argamassas tradicionais,

INDICAÇÕES DE USO:

Áreas internas;
Contrapiso;
Cerâmicas porcelanatos e pedras naturais;
Aplicações até 5 mm de espessura;

NÃO INDICADO PARA:

Áreas externas;
Aplicação sobre fundo base solvente;
Aplicação sobre pisos vinílicos ou laminados;
Aplicações sobre madeira ou metal;
Aplicação em áreas úmidas;
Aplicações com espessura maior que 5 mm;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

O concreto ou contrapiso devem estar curados por no mínimo 14 dias, plano e limpo;
A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta, graxa ou quaisquer outros resíduos que possam prejudicar a aderência da massa de preparação e regularização rápida **pró fast** da **PROLAR**;
Recomendamos lixar a base caso esteja com partículas soltas e varrer bem até parar de sair o pó ou resíduos existentes;
Para contrapisos onde foi aplicado primer a **base de epóxi**, utilizar o **primer sobreposição** da **PROLAR**;
NOTA: o **primer sobreposição** deverá ser aplicado no máximo 72 horas após a aplicação do primer a base de epóxi, caso ultrapasse esse período, recomendamos que seja feito o lixamento do primer a base de epóxi afim de remover o brilho e deixar a base fosca para melhor aderência do **primer sobreposição**;
Aplicação sobre cerâmicas ou porcelanatos se faz obrigatório o uso do primer **multiuso contrapiso/cerâmica** ou do **primer sobreposição** antes de aplicar a massa de preparação e regularização rápida **pró fast** da **PROLAR**;
Bases com fissuras e presença de umidade devem ser tratadas e estabilizadas previamente antes da aplicação da massa de preparação e regularização rápida **pró fast**;
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com a massa de preparação e regularização rápida **pró fast**;



No caso de aplicação direta em superfície de concreto, recomendamos a utilização do **primer contrapiso** da **PROLAR**;

Umedeça a base em dias quentes ou em contato direto com o sol ou vento;

Em todos os casos, as normas locais e instruções do fabricante do revestimento devem ser respeitadas;

Como regra geral, o teor de umidade residual deve ser de no máximo **2,5%** para bases cimentícias;

Caso o contrapiso possua teor de umidade residual acima do recomendado, considere a aplicação do primer **Pblok plus barreira de umidade** da **PROLAR** para reduzir as emissões de vapor de umidade para níveis aceitáveis para o revestimento;

Segundo a **NBR 14917-2** e **NBR 14851-2** os pisos térreos devem sempre contar com uma barreira de vapor para proteger o revestimento contra transmissão de vapor de umidade;

Dúvidas entrar em contato com o departamento de Assistência Técnica da **PROLAR** ou consultar as fichas técnicas dos produtos mencionados acima;

PREPARO DO PRODUTO:

Prepare a massa de preparação e regularização rápida **pró fast** em um recipiente cilíndrico totalmente limpo e estanque;

Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem a quantidade de água limpa indicada junto a data de fabricação;

Misture bem, toda a quantidade de um saco, adicionando a massa de preparação e regularização rápida **pró fast** aos poucos na água até obter uma massa homogênea sem grumos e com consistência constante;

A mistura deve ser feita de forma mecânica, com hélice acoplada em furadeira de alta rotação;

Nota: não coloque água em excesso;

A temperatura da água não deve estar acima de 23°C, se a temperatura da água estiver mais elevada, a massa de preparação e regularização rápida **pró fast** secará mais rápida;

misture a quantidade de material que será utilizado e use em um período máximo de 15-20 minutos;

Para misturar quantidades inferiores a um saco, utilize 1 parte de água e 2 partes da massa de preparação e regularização rápida;

APLICAÇÃO:

A massa de preparação e regularização rápida **pró fast** deve ser aplicada com desempenadeira de metal;

Raspe toda a massa misturada do balde e coloque no contrapiso na área a ser regularizada;

Espalhe a massa com a desempenadeira lisa sobre a base;

Para aplicação de duas demãos, recomendamos aplicar a primeira demão “raspada”, desta maneira, secará muito rápido e melhorará o rendimento da segunda demão;

Cada demão demorará de 30 até 60 minutos para endurecer e poder efetuar o lixamento;

Para melhores resultados, lixe com uma lixa n° 60 ou maior;

O lixamento manual ou raspagem pode ser iniciado assim que a superfície estiver transitável;

IMPORTANTE:

Verifique se a desempenadeira está totalmente plana, lisa, limpa e sem marca de desgastes;

Não misture a massa de preparação e regularização rápida **pró fast** com excesso de água, seguir as recomendações de preparo do produto;

Não utilize a massa de preparação e regularização rápida **pró fast** da **PROLAR** se a temperatura ambiente não estiver entre 5°C e 40°C e da superfície entre 5°C e 25°C;

Utilize equipamentos de segurança individual - EPI's, como máscaras, luvas, sapatão e óculos de proteção;

Em contato com olhos ou irritação com a pele, lave o local abundantemente com água corrente;



Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente um médico em posse da embalagem do produto;

ATENÇÃO:

O USO EXCESSIVO DE ÁGUA OU MISTURA INCORRETA NO PREPARO PODE CAUSAR FISSURAS E ESFARELAMENTO DA MASSA DE PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO RÁPIDA PRÓ FAST DA PROLAR;

EM DIAS DE CHUVA PROTEJA A APLICAÇÃO DA ÁGUA, E DA FORTE UMIDADE ARENOSA ISOLANDO AS ABERTURAS QUE DAO ACESSO EXTERNO, COMO PORTAS, JANELAS E SACADAS;

DADOS TÉCNICOS

Composição: Cimento Portland Cinza, Cargas Minerais e Aditivos Especiais;

Consumo: ± 300 g/m² por mm de espessura;

Resistência à Aderência aos 28 dias: $\geq 1,0$ Mpa; ABNT-NBR 15258;

Resistência à compressão aos 28 dias: ≥ 20 Mpa; ABNT-NBR13279;

Secagem entre demão: 30 a 60 min

Secagem final: 60 min

Pot-life da mistura: 15 a 20 min

Cor: Cinza;

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem;

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada;

Embalagem: balde de 4 kg