



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

PRÓ BASIC

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

A massa de preparação e regularização **pró basic** da **PROLAR** é uma massa de preparação industrializada, feita com matérias primas selecionadas e rigorosamente controladas, indicada para nivelar e regularizar contrapisos em áreas internas, para posterior aplicação de pisos vinílicos ou laminados apresentando um acabamento liso e fino em locais onde há tráfego Leve de pessoas.

INDICAÇÕES DE USO:

Áreas internas;
Concreto e contrapiso;
Aplicação sobre cerâmicas e porcelanatos;
Para áreas onde requer liberação rápida do local;
Aplicações até 5 mm de espessura;

NÃO INDICADO PARA:

Áreas externas;
Aplicação sobre pedras;
Aplicações sobre madeira, metal;
Aplicações em áreas úmidas;
Aplicações com espessura maior que 5 mm;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

O concreto ou contrapiso devem estar curados por no mínimo 14 dias, plano e limpo;
A superfície da base deve estar firme, limpa, seca, isenta de pó, óleo, tinta, graxa ou quaisquer outros resíduos que possam prejudicar a aderência da massa de preparação e regularização **pró basic** da **PROLAR**;
Recomendamos lixar a base caso esteja apresentando partículas soltas e varrer bem até parar de sair o pó ou resíduos existentes;
Para contrapisos onde foi aplicado o primer a base de epóxi, utilizar o **primer sobreposição** da **PROLAR**;
NOTA: o **primer sobreposição** deverá ser aplicado no máximo 72 horas após a aplicação do primer a base de epóxi, caso ultrapasse esse período, recomendamos que seja feito o lixamento do primer a base de epóxi afim de remover o brilho e deixar a base fosca para melhor aderência do **primer sobreposição**;
Aplicação sobre cerâmicas ou porcelanatos se faz obrigatório o uso do **primer multiuso contrapiso/cerâmicas** ou do **primer sobreposição** antes de aplicar a massa de preparação e regularização **pró basic** da **PROLAR**;
Bases com trincas, fissuras ou presença de umidade devem ser tratadas e estabilizadas previamente antes da aplicação da massa de preparação e regularização **pró basic**;
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com a massa de preparação e regularização **pró basic**;
No caso de aplicação direta em superfície de concreto, recomendamos a utilização do **primer contrapiso** da **PROLAR**;



PREPARO DO PRODUTO:

Prepare a massa de preparação e regularização **pró basic** da PROLAR em um recipiente cilíndrico totalmente limpo e estanque;
Utilize para todo o conteúdo de uma embalagem a quantidade de água limpa indicada junto a data de fabricação;
Misture bem, toda a quantidade de um saco, adicionando a massa de preparação e regularização **pró basic** aos poucos na água até obter uma massa homogênea sem grumos e com consistência constante;
A mistura deve ser feita de forma mecânica com hélice acoplada em furadeira de alta rotação;
A massa de preparação e regularização **pró basic** deve ser utilizada no máximo 60 minutos após o seu preparo;

APLICAÇÃO:

A massa de preparação e regularização **pró basic** da PROLAR deve ser aplicada com desempenadeira de metal;
Aplicar duas ou mais demãos da massa de preparação e regularização **pró basic** ou até se obter o acabamento desejado;
Após a primeira demão da massa de preparação e regularização **pró basic**, espere um intervalo de secagem que é de 60 a 120 minutos dependendo das condições climáticas do local, depois faça o lixamento superficial e remova as irregularidades promovendo a planicidade da área aplicada;
Execute a segunda demão da massa de preparação e regularização **pró basic**, e aguarde o tempo de secagem recomendado e refaça de novo o lixamento e acabamento, caso ache necessário aplique uma terceira demão da massa de preparação e regularização **pró basic**, sempre respeitando o tempo de secagem;
Aguarde o endurecimento da massa de preparação e regularização **pró basic**, depois executar o tratamento mais apropriado para iniciar a instalação dos pisos;
A Liberação para iniciar o revestimento com pisos vinílicos ou laminados entre outros, e de **24 horas** para espessuras $\leq 3\text{mm}$;
NOTA: Recomendamos que seja feita uma medição da umidade antes da instalação dos pisos vinílicos.
A umidade deve ser inferior a 2,5% conforme NBR 14917;

IMPORTANTE:

Verifique se a desempenadeira está totalmente plana, lisa, limpa e sem marca de desgastes;
Não utilize a massa de preparação e regularização **pró basic** da PROLAR se a temperatura ambiente não estiver entre 5°C e 40°C e da superfície entre 5°C e 25°C.
Utilize equipamentos de proteção individual - EPI's, como máscaras, luvas, sapato e óculos de proteção;
Em contato com olhos ou irritação com a pele, lave o local abundantemente com água corrente;
Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente um médico em posse da Embalagem do produto;



ATENÇÃO:

O USO EXCESSIVO DE ÁGUA OU MISTURA INCORRETA NO PREPARO PODE CAUSAR FISSURAS E ESFARELAMENTO DA MASSA DE PREPARAÇÃO E REGULARIZAÇÃO PRÓ BASIC;

DADOS TÉCNICOS

Composição: Cimento Portland Cinza, Cargas Minerais, Aditivos Especiais;

Consumo: ± 300 g/m² por mm de espessura;

Cura normal aos 28 dias: $\geq 1,5$ Mpa; ABNT-NBR-15258;

Compressão aos 28 dias: ≥ 20 Mpa; ABNT-NBR-13279;

Cor: Cinza;

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem;

Estocagem Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada;

Embalagem: Embalagens Plásticas de 10 kg;