



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

ADESIVO ACRILICO PARA VINÍLICO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O **adesivo para vinílico extra tack** da **PROLAR** é um adesivo à base de resinas acrílicas, cargas micronizadas e aditivos especiais, indicado para colagem de piso vinílico em mantas, placas PP/PET, com alta resistência mecânica, com um tack extra forte e com uma consistência tixotrópica controlada facilitando aplicação em superfícies verticais.

INDICAÇÕES DE USO:

Áreas internas;
Pisos vinílicos em ambientes residenciais ou comerciais;
Pisos vinílicos em manta, placas e régua;
Pisos e paredes;
bases devidamente tratadas e niveladas com os produtos da linha **PROLAR**;
Adesivo indicado para colocação de pisos vinílicos desde que atendam as especificações da NBR 14917-1;

NÃO INDICADO PARA:

Áreas externas;
Áreas úmidas ou molháveis;
Áreas que ficam expostas a chuvas;
Colocação de pisos vinílicos em tetos;
Aplicação de pisos vinílicos em bases metálicas;
Aplicação em locais com movimentação;
Aplicação em locais com temperatura superior a 40°C;
Aplicações de sobreposição ou revestimentos em locais sujeitos a retração ou dilatação;
Aplicação de revestimentos de borracha;
Aplicação direta sobre cerâmicas, porcelanatos, epóxi ou poliuretano;
Bases não tratadas com umidade residual superior a 2,5%;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

A preparação da base e a execução das juntas devem ser feitas conforme as normas da ABNT;
Impermeabilize bases com presença de umidade ou em contato direto com o solo;
Limpe a superfície removendo resíduos de pó, óleos, tintas ou quaisquer outros materiais que possam prejudicar a aderência do **adesivo acrílico para vinílico** da **PROLAR**;
Juntas de dilatação devem ser previstas conforme normas da ABNT;
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com o **adesivo acrílico para vinílico** da **PROLAR**;

**ANTES DE APLICAR:**

Misture o **adesivo acrílico para vinílico** da **PROLAR** antes de efetuar a aplicação;
Misture pelo menos de 2 a 3 minutos até obter uma massa homogênea;
A mistura deve ser feita de forma mecânica com hélice acoplada em furadeira, ou de forma manual com uma espátula;

PREPARO DO PRODUTO:

O **adesivo acrílico para vinílico** da **PROLAR** já vem pronto para uso;

APLICAÇÃO:

A aplicação do **adesivo para pisos vinílicos** da **PROLAR** deve ser feito com uma desempenadeira de aço ou plástica do tipo A1 / A2 ou A4;

O adesivo acrílico para vinílico é um adesivo especialmente indicado para colagem de pisos vinílicos flexíveis e paredes do tipo PVC, carpetes e até espuma de PU;

Este adesivo tem a vantagem de ser atóxico e não inflamável além de oferecer secagem rápida e uma ótima adesão;

O substrato deve estar curado e tratado com os produtos da linha de **impermeabilizantes**, massa de **preparação e regularização**, e linha de **preparação e nivelamento** da **PROLAR**;

Espalhe o **adesivo acrílico para vinílico** da **PROLAR** sobre a base utilizando a desempenadeira indicada, e espere o tempo de pega ou tack que fica entre 10 a 20 minutos, dependendo das condições climáticas do local, em seguida faça a aplicação dos pisos vinílicos;

Faça a aplicação dos pisos vinílicos com o auxílio de um esfregão de madeira revestido com tecido ou rolo compressor de aço inox, aplicando o rolo ou esfregão sempre do meio do piso para as bordas, para evitar a formação de bolhas ou falhas de aderência;

Liberação de tráfego leve após 4 horas;

Liberação total após 48 horas;

IMPORTANTE:

Para limpeza do possível excesso de cola que possa vir a subir para a superfície, utilize um pano úmido com água para remover o excesso ainda fresco;

Recomenda-se que a aplicação do **adesivo acrílico para vinílico** da **PROLAR** seja realizado entre 15°C e 40°C;

Utilize equipamentos de proteção individual EPI's como máscaras, luvas, sapato e óculos de proteção;

Evitar frio e calor excessivo e manter a embalagem fechada para evitar a formação de cascas ou peles;

O produto deve ser protegido de temperaturas abaixo de 5°C, devendo ser estocado em locais ventilados e nunca sob ação solar;

ATENÇÃO:

Recomendamos que seja feita uma medição da umidade antes da instalação dos pisos vinílicos;

A umidade deve ser inferior a **2,5%** conforme **NBR 14917**;

Não utilize a cola se a umidade da base está superior a **2,5%**, pois pode prejudicar a aderência do piso, e a secagem da cola;

Utilize um termo-higrômetro para medir a umidade do ar que deve ser inferior a 70%;

Utilize um relógio ou cronômetro para marcar o tempo do tack ou pega inicial;



PROLAR[®]
ARGAMASSAS TÉCNICAS

DADOS TÉCNICOS

Cor: Branca;

Composição: Resinas, preservantes e cargas minerais micronizadas e aditivos;

Sólidos %: 70,0 – 80,0;

Viscosidade brookfield LVT (7-10rpm/25°C) cp: 80,000 – 100,000;

Aspecto do Filme: branco muito flexível;

PH: 4 – 7;

Densidade G/cm³: 1,4 – 1,5;

Embalagens: baldes com 4 e 18 kg;

Aparência da cola: Líquido viscoso;

Consumo: ± 300 g/m²;

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem;

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado longe de fontes de calor, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada;