



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

AUTONIVELANTE NIVELA PLUS

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O autonivelante **nivela plus** da **PROLAR** é uma argamassa cimentícia industrializada, feita com matérias primas selecionadas e rigorosamente controladas, desenvolvida para aplicações de camada fina e de alta fluidez, que proporciona um acabamento liso e de alta resistência e aderência, utilizada para regularizar contrapisos irregulares, e sobre cerâmica para receber a aplicação de pisos vinílicos.

INDICAÇÕES DE USO:

Áreas internas;
Contrapisos;
Sobre Pisos cerâmicos, porcelanatos;
Para locais com tráfego leve de pessoas;
Aplicações até 5 mm de espessura;
Liberação entre 24 a 36 horas desde que o ambiente esteja arejado e com boa circulação de ar;

NÃO INDICADO PARA:

Revestimento de pisos inclinados;
Revestimento de paredes;
Aplicação sobre tintas, madeiras, metais, sobre pisos vinílicos, pedras naturais, ardósia, São Tomé, laminados etc.;
Áreas externas;
Aplicações com espessura maior que 5 mm;
Locais com tráfego intenso de pessoas;
Áreas úmidas;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

A base deve estar limpa, curada há no mínimo 14 dias, isenta de pó, óleos, tintas ou quaisquer outras substâncias que possam impedir a aderência do autonivelante **nivela plus**, para pequenas regularizações ou reparos utilize os produtos da linha **reparo/estrutural** da **PROLAR**;
Pisos fracos ou farelentos devem ser tratados previamente antes da aplicação, verifique se a base está firme e não apresenta som oco, caso presente, faça o tratamento prévio;
Trincas e fissuras existentes devem ser tratadas e estarem estabilizadas antes da aplicação do autonivelante **nivela plus**, pois podem reaparecer na superfície do autonivelante;
Verifique se há presença de umidade ou possibilidade de umidade futuras, caso tenha, faça a impermeabilização completa da base, para isso você pode estar utilizando os produtos da linha de **impermeabilizantes** da **PROLAR**;
Cerâmicas, porcelanato, pisos polidos ou com brilho, lixar até remover todo o brilho, em seguida certifique-se de que a base esteja limpa, livre de ceras, produtos de polimento ou qualquer tipo de resíduo, que possa prejudicar a aderência do autonivelante **nivela plus**;
Aplicar duas demãos ou mais de **primer contrapiso** da **PROLAR** sobre o contrapiso, (verificar ficha técnica do produto);



Aplicação sobre cerâmica ou similares utilizar uma demão ou mais do primer **multiuso contrapiso / cerâmicas** da PROLAR, (verificar ficha técnica do produto);

Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com o autonivelante **nivela Plus**;

Coloque uma tira de polietileno ou fita de vedação entre a parede e o piso para formar uma junta e evitar trincas, respeitar todas as juntas de dilatação existentes e criar juntas de fracionamento pelo menos a cada 20m² ou conforme o projeto da obra;

PREPARO DO PRODUTO:

Prepare o autonivelante **nivela plus** em um recipiente cilíndrico totalmente limpo e estanque;

Utilize para todo o conteúdo da embalagem a quantidade de água limpa indicada junto a data de fabricação podendo variar no máximo 5% +/-;

Misture bem, todo material de um saco, adicionando o autonivelante **nivela plus** aos poucos na água até obter uma massa homogênea sem grumos e com consistência constante;

A mistura deve ser feita de forma mecânica, com hélice acoplada à furadeira ou misturador de alta rotação, e agite a massa no mínimo 2 minutos;

Faça a mistura rápida do autonivelante **nivela plus** de forma que o aplicador não fique sem por mais de 5 minutos para evitar emendas entre as aplicações;

Após a mistura despeje o autonivelante **nivela plus** no piso, caso a mistura fique parada por mais de 5 minutos, misture novamente antes de espalhar, e não re-adicione água ou qualquer outro produto;

APLICAÇÃO:

Para melhor rendimento e qualidade da aplicação, utilize ferramentas especiais como: rodo dentado para autonivelante com regulagem de altura, rolo fura bolhas, sapato de prego e um batedor elétrico;

Despeje o autonivelante **nivela plus** no piso e espalhe com o rodo dentado na espessura de no máximo 5mm, para melhor nivelamento e acabamento, aplique o rolo fura bolhas imediatamente após a aplicação com o rodo;

Se a aplicação for somente com desempenadeira lisa, espalhe o autonivelante **nivela plus** de maneira suave sem raspar a desempenadeira no piso;

Não ultrapassar de 5 minutos movimentando o autonivelante **nivela plus** no piso, este tempo pode variar conforme condições climáticas do local e absorção da base;

Após secagem do autonivelante **nivela plus**, faça o lixamento com a lixa adequada para o acabamento desejado caso tenha necessidade e realize a limpeza da superfície;

Pequenas correções podem ser feitas com uma das massas da linha **massa de preparação e regularização** da PROLAR;

Nota: para evitar emendas ou ressalto recomendamos colocar o autonivelante nivela plus uns 10 cm sobre a aplicação já feita no chão;

IMPORTANTE:

Antes da instalação dos pisos, faça uma inspeção completa na aplicação para verificar a resistência e a aderência do autonivelante **nivela plus** na base, inspecionando se existe som oco ao bater em toda a superfície;

Caso haja alguma patologia, ou trincas não instale os pisos e consulte o suporte técnico da PROLAR;

Em caso de aplicação sobre cerâmicas, após a secagem faça uma inspeção minuciosa a fim de verificar se existe alguma irregularidade côncava nas juntas (fuga rejunte) da cerâmica caso necessite de correções utilizar uma das massas da linha **massa de preparação e regularização** da PROLAR;

Recomendamos que seja feita uma medição da umidade antes da instalação dos pisos vinílicos;

A umidade deve ser inferior a **2,5%** conforme **NBR 14917**;



Tráfego normal de pessoas deve ser liberado após 24 horas da aplicação;
Para secagem mais rápida do autonivelante **nivela plus** manter o ambiente arejado e ventilado;
Proteja a aplicação do sol, chuva ou vento;
Em caso de pinturas, utilize tintas de alta resistência e específicas para pisos, obedecendo todas as instruções do fabricante da tinta e aguarde no mínimo 5 dias para início da pintura;
Não deixar a aplicação diretamente exposta;
Não utilize o autonivelante **nivela plus** se a temperatura ambiente não estiver entre 5°C e 40°C, e da superfície entre 5°C e 25°C;
Utilize equipamentos de proteção individual - EPI's como máscaras, luvas, sapato e óculos de proteção;
Ao contato com os olhos ou irritação com a pele, lave abundantemente com água corrente;
Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente um médico em posse da embalagem do produto;

DADOS TÉCNICOS

Composição: Cimento Cinza, Agregados Minerais Beneficiados, Aditivos e Polímeros Especiais;

Densidade fresca: 1,4 g/cm³;

Consumo: Aproximadamente 1,8 kg / m² / mm de espessura;

Aderência:

Cura normal: $\geq 1,0$ MPa aos 28 dias; ABNT-NBR-15258

Compressão: ≥ 20 MPa aos 28 dias; ABNT-NBR-13279

Tempo de utilização: até 15 minutos após a mistura;

Validade: 6 meses;

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada.

Embalagem: Embalagens Plásticas de 20 kg;