



INSTRUÇÕES AO CONSUMIDOR:

PRIMER CONTRAPISO

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O **primer contrapiso** da **PROLAR** é uma resina dispersa em água, feita com matérias primas selecionadas e rigorosamente controladas, desenvolvida para fazer o isolamento da base promovendo maior aderência em substratos de alta e de baixa absorção;

INDICAÇÕES DE USO:

Contrapisos;

NÃO INDICADO PARA:

Uso em bases pintadas;
Uso como impermeabilizante;
Uso como endurecedor de superfície;
Uso em madeiras e metais;
Uso sobre qualquer produto que seja a base de epóxi;
Uso em superfícies lisas, como cerâmicas, porcelanatos, mármore e granitos;

MODO DE USAR

PREPARO DA BASE:

A base de contrapiso deve estar limpa, seca, isenta de graxa pó, óleos, tintas ou qualquer tipo de resíduo (gesso, massa corrida, massa pva, massa acrílica entre outros) que possa prejudicar a aderência do **primer contrapiso**;
Contrapisos fracos ou farelentos devem ser tratados e estabilizados antes da aplicação do **primer contrapiso**;
Bases com presença de umidade devem ser devidamente tratadas e estabilizadas antes a aplicação do **primer contrapiso**;
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com o **primer contrapiso**;

OBS: recomenda-se contratar uma equipe especializada para efetuar aplicação do primer contrapiso da PROLAR;



PREPARO DO PRODUTO:

O **primer contrapiso** da PROLAR já vem pronto para uso;

APLICAÇÃO:

Agite bem o **primer contrapiso** da PROLAR antes de efetuar a aplicação;

Aplique o **primer contrapiso** da PROLAR com rolo de lã, brocha ou trinca;

Em contrapiso de alta absorção, para a primeira demão faça a diluição de 1/1 e a segunda utilize o **primer contrapiso** puro sem diluir;

Para contrapiso com absorção normal dilua o **primer contrapiso** na dosagem de 1/1 e aplique duas demãos;

NOTA: após a aplicação da primeira demão do **primer contrapiso** esperar 60 minutos antes de realizar a segunda demão, depois da segunda demão feita espere mais 2 horas e faça o teste de absorção jogando um pouco de água limpa em pontos diferentes a fim de verificar se a base absorveu a água, se sim aplique uma terceira demão do **primer contrapiso** ou até que a base esteja totalmente isolada;

IMPORTANTE:

A cura final do **primer contrapiso** se dará após um período de 2 a 6 horas ou mais, dependendo das condições climáticas locais, após a secagem do primer realizar a aplicação do autonivelante PROLAR em até 24 horas;

Mantenha o **primer contrapiso** em sua embalagem original e fechada após o uso;

Não reutilize a embalagem;

Use sempre mão de obra qualificada e com supervisão de um técnico;

Utilize equipamentos de proteção individual - EPI's, como máscaras, luvas, sapato e óculos de proteção;

Em contato com olhos ou irritação com a pele, lave o local abundantemente com água corrente;

Em caso de ingestão, não provoque vômitos e procure imediatamente um médico em posse da Embalagem do produto;

DADOS TÉCNICOS

Composição: Resinas Especiais, Espessantes, Antiespumantes e Água;

Consumo por litro: ± 6 m² por demão de aplicação;

Cor: Branco Leitoso;

Aspecto Físico: Líquido;

Validade: 12 meses, na embalagem original e fechada.

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada;

Embalagem: Galão de 5 e 18 litros;