



ENDURECEDOR DE SUPERFÍCIES

DESCRIÇÃO DO PRODUTO:

O endurecedor de superfície da Prolar foi desenvolvido com matérias primas selecionadas e rigorosamente controladas, por ser uma solução aquosa e de fácil aplicação, o endurecedor de superfície tem uma boa penetração na base aplicada auxiliando no aumento da resistência superficial do concreto ou reboco.

INDICAÇÕES DE USO:

Áreas internas e externas;
Bases de concreto ou contrapiso novo ou antigo;
Rebocos Farelentos ou soltando pó;
Para bases com tráfego de veículos e máquinas;

NÃO INDICADO PARA:

Áreas úmidas
Base de madeira ou metal;
Contrapisos e concretos muito fracos ou com pouco cimento em sua composição;
Piscinas ou qualquer área submersa;
Locais com umidade ascendente;
Bases com pintura ou qualquer substância que impeça a aderência do produto;

MODO DE USAR - PREPARO DA BASE:

A base deve estar plana e não apresentar desvio de prumo, curada e absolutamente limpa;
Reboco ou o emboço devem estar curados por no mínimo 28 dias;
Proteja peças de alumínio e metais não tratados, pois podem manchar em contato com o endurecedor de superfície Prolar;

CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO:

Aumenta a resistência do reboco ou contrapiso;
Resistente a umidade;
Protege contra o desenvolvimento de bolor, algas ou fungos;
Compatível com qualquer tipo de revestimento ou pintura;

PREPARO DO PRODUTO:

O endurecedor de superfície da Prolar já vem pronto pra uso;



APLICAÇÃO:

Aplique o endurecedor de superfície da Prolar com rolo, brocha ou trincha ou um pulverizador manual ou elétrico;

Após aplicar a primeira demão do endurecedor de superfície da prolar espere mais ou menos 4 horas para efetuar a segunda demão de aplicação;

Depois de aplicado aguarde no mínimo 24 horas ou mais dependendo das condições climáticas do local e da absorção da base para iniciar a pintura ou qualquer outro revestimento;

IMPORTANTE:

Não utilize o endurecedor de superfície da prolar se a temperatura ambiente não estiver entre 5°C e 40°C, e da superfície entre 5°C e 25°C;

Utilize equipamentos de proteção individual EPI's como máscaras, luvas, sapatão e óculos de proteção;

ATENÇÃO:

Não misture água ou qualquer outra substância ao endurecedor de superfície da prolar, a adição de água ou qualquer substância a mistura afeta a qualidade e desempenho final do produto;

DADOS TÉCNICOS

Cor: Incolor

Composição: Água, Biocidas, Silicatos e Aditivos Especiais;

Embalagens: galão de 5 e baldes de 18 litros;

Estocagem: Estocar em local seco fresco e arejado, elevado do solo em pelo menos 5 cm, sobre estrados de madeira com empilhamento máximo de 1,5 m de altura em sua embalagem original e fechada.

Validade: 12 meses a partir da data de fabricação se respeitadas as condições de estocagem;

Consumo: 1 litro rende de 4 a 6 m² por demão dependendo da absorção da base;